



SPECYFIKACJA

CECHY	KLASA A	KLASA B
Sęki	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• czarne sęki do 10mm• zdrowe zrośnięte sęki bez ograniczeń• częściowo zrośnięte sęki, sęki niezrośnięte-niewypadające, sęki z korą, sęki skrzydlate do 45mm• pojedyncze małe sęki wypadające oraz nieuszkodzone sęki skrajne	dopuszczalne: <ul style="list-style-type: none">• czarne sęki do 15mm• zdrowe zrośnięte sęki, częściowo zrośnięte sęki, sęki skrzydlate, sęki niezrośnięte do 80mm• pojedyncze sęki wypadające, zgniłe sęki do 15mm, otwory po sękach
Pęknięcia	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• pęknięcia o długości nie przekraczającej 10% długości deski• wyrwania w okolicy sęków do 20% powierzchni sęka	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• pęknięcia o długości nie przekraczającej 30% długości deski• wyrwania w okolicy sęków do 50% powierzchni sęka
Rdzenie	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 10% sztuk	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• max do połowy długości deski
Wrośnięcia kory	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• wrośnięcia kory nie dłuższe niż szerokość deski	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• wrośnięcia kory nie dłuższe niż szerokość deski
Insekty	niedopuszczalne	dopuszczalne
Żywica	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• wyrzuty żywicy o powierzchni nie większej niż 5cm² (nie więcej niż 2 sztuki na 1,5m długości deski)	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 5cm² (nie więcej niż 2 sztuki na 1,5m długości deski)
Wilgotność	12% - 18%	12%-20%
Sinizna	niedopuszczalne	dopuszczalne
Uszkodzenia produkcyjne	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• zakołkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce,• delikatne ubytki nie większe niż 10mm (tzw. odpryski produkcyjne),• małe niedoszlifowane części na listwie (nie większe niż szerokość deski) przy maks. 10% zamówionych m².	dopuszczalne : <ul style="list-style-type: none">• niedoszlifowanie części na listwie (nie większe niż szerokość deski) przy maks. 30% zamówionych m²,• mikro uszkodzenia przy obróbce, odpryski do maks. 15mm (do 10% całego zamówienia)

Dopuszczalne odchylenia grubości : +/- 2mm

Dopuszczalne odchylenie szerokości: +/-4mm

Dopuszczalne odchylenia długości : +/- 2mm

KLASA AB = 70% KLASY A + 30% KLASY B

KLASA A - dopuszczalne do 10% produktów klasy B

KLASA B - dopuszczalne do 10% produktów klasy niżej

- FABRYKA DREWNA •
- KAMIL KOZIANA •

Podwilk 168a
34-722 Podwilk
sklep@drewno-online.pl
+48 880 803 503
NIP: 7352899948